

# Sauvage

---

Pelle bovina europea, mezzofiore leggermente corretto, pigmentata con effetto Bicolore, aspetto semilucido naturale al tatto  
 le caratteristiche della pelle (rughe, spinature, punture di insetti, vene, ecc.) che devono essere accettate e intese come indice di naturalezza e non come difetti.

CARATTERISTICHE FISICHE		
Tipo di pelle: BOVINA Spessore 1,00 mm +/- 0,1 Taglia: 4,00 – 4,40 m2		
Concia: SALI DI CROMO		
Tintura: ANILLINA IN BOTTE Rifinizione: PIGMENTATA		
Sfregamenti a secco Dry rubbing	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi >= 4 500 cicli grey scale >=4 500 cycles
Sfregamenti ad umido Wet rubbing	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi >= 4 250 cicli grey scale >=4 250 cycles
Solidità allo sfregamento sudore alcalino	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi >= 3/4 80 cicli grey scale >=3/4 80 cycles
Adesione della rifinizione Finish adhesion	EN ISO 11644 (IUF 470)	>= 2 Newton/cm
Flessometria Flexing endurance	EN ISO 5402 (IUP 20)	>= 20,000
Solidità alla luce xenotest Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 (IUP 402)	scala dei blu >= 5 blue scale >= 5
Resistenza allo strappo tear resistance	EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	> 20 Newton
PH	UNI ENI ISO 4045	>= 3,2

