

Fiore unito

Pelli di origine bovine con concia al cromo tinte in botte con coloranti all'anilina
Spessore 0,9 – 1,1 mm
taglia 4,00 – 5,00 m2
Rifinitura pigmentata, tinta unita e stampa a grana fine che dona alle pelli una morbidezza che le rendono particolarmente adatte ad un arredamento di qualità

CARATTERISTICHE FISICHE		
Sfregamenti a secco – 500 cicli Dry rubbing – 500 cycles	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale > = 4
Sfregamenti ad umido – 250 cicli Wet rubbing – 250 cycles	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale > = 4
Sfregamento sudore - 80 cicli Perspiration - 80 cycles	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale > = 3/4
Adesione della rifinitura Finish adhesion	EN ISO 11644 (IUF 470)	Newton/cm > = 2
Solidità alla luce Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 (IUP 402)	scala dei blu - blue scale > = 4
Resistenza allo strappo tear resistance	EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	Newton > = 20
Flessometria - 50.000 cicli Flexing endurance - 50.000 cycles	EN ISO 5402 (IUP 20)	Nessuna rottura - No surface damage or cracks > = 20.000
Ph	UNI EN ISO 4045	> = 3,2
Reazione al fuoco	UNI EN ISO 1021 – 1 - 2006	Mancata accensione